

HYDRAL 7

ATH se dobija kao rezultat razlaganja aluminatnog rastvora u toku Bayerovog procesa proizvodnje glinice i ima širok spektar primjene u različitim industrijama zbog svoje svestranosti.

TEHNIČKI PODACI

Karakteristike	Hemijske karakteristike		
	jedinica	Tipična vrijednost	Garantovana vrijednost
Al(OH) ₃	%	99,5 – 99,8	99,5 min
SiO ₂	%	0,003 – 0,007	0,009 max
Fe ₂ O ₃	%	0,006 – 0,010	0,012 max
Na ₂ O	%	0,12 – 0,18	0,25 max
CaO	%	0,006 – 0,008	0,015 max
ZnO	%	0,014 – 0,018	0,025 max
Karakteristike	Fizičke karakteristike		
	jedinica	Tipična vrijednost	Garantovana vrijednost
Sadržaj vlage (105° C)	%	0,2 – 0,6	0,8 max
Gubitak žarenjem (1000° C)	%	34,0 – 34,5	35,0 max
Bjelina	%	93 – 96	92 min
Nasipna gustina	kg/m ³	550 – 700	500 min
Adsorpcija ulja (laneno ulje)	ml/100g	25 – 30	35 max
D10	µm	1 – 3	4 max
D50	µm	5 – 8	10 max
D90	µm	12 – 15	17 max
< 45 mikrona	%	95 – 100	95 min

Navedene vrijednosti su određene mjernim metodama i instrumentima kompanije Alumina doo Zvornik

PRIMJENA

Glavna primjena: Za proizvodnju katalizatora, keramičku industriju, vatrostalne materijale, industriju cementa, industriju stakla, punila u različitim područjima itd.

PAKOVANJE

Nudimo različite vrste pakovanja, u zavisnosti od vaših potreba:

Vrste pakovanja	Rinfuza (t)	Velike vreće (kg)		Male vreće (kg)	
Logističke jedinice	Silos kamion	Po paleti	Velike vreće - različite vrste	Po paleti	Male vreće - različite vrste
Masa po logističkoj jedinici	25		1000	1000	25

Specifična vrsta pakovanja se mogu ponuditi na zahtjev.

LOGISTIKA

Kako bismo zadovoljili vaše zahtjeve u pogledu isporuke, nudimo različita logistička rešenja. Naša osnovna ponuda u pogledu TRANSPORTA je:

Vrsta prevoza	Drumski transport	Željeznički transport
Pakovanje	U rinfuzi ili u vrećama na paleti.	U rinfuzi ili u vrećama na paleti.

Druga vrsta isporuke na zahtjev.



alumina

Alumina doo
Karakaj b.b • 75400 Zvornik
RS - Bosna i Hercegovina

+387 56 260 970
+387 56 260 435
+387 56 260 726

email: sec@birac.ba
www.aluminazv.ba
f Alumina doo Zvornik

